

Vorwärmung allgemein

Sie können frühestens nach 25 Minuten den Vorwärmvorgang beginnen, konventionell oder softspeed bis max. 400°C, sowie zu jedem späteren Zeitpunkt innerhalb 24 Stunden. Bei Speedvorwärmung immer nur eine 220 g Muffel oder zwei 110g Muffeln auf einmal aufsetzen, die nächste 30 Min. später. Niedrigere Aufsetztemperaturen, längeres Stehen bis zum Aufsetzen oder die konventionelle Vorwärmung verändern die Expansion der Einbettmasse nicht! Implantat-Sekundärteile, Riegel/Geschiebe-arbeiten und Teleskop/Konuskronen aus Kunststoff bzw. Modellierkunststoff **nicht im Schnellguss vorwärmen!** Maximal bei 300°C aufstellen und mind. 60 Minuten Haltezeit, dann auf Endtemperatur konventionell vorwärmen. Straumann Kunststoffimplantate bis zum Rand mit einer Wachsschicht überziehen! Bei diesen teuren und hochwertigen Arbeiten sollten Sie kein Risiko eingehen!

Schnellstmögliche Vorwärmung Gussmuffeln

Sie können eine 3er Muffel (bis 220 g) mit reinen Wachsmodellationen und bei einem Konzentratanteil bis zu 65% in den max. 400°C heißen Ofen aufstellen, beachten Sie aber die Temperaturen für die entsprechenden Muffelgrößen:

⇒ 3er Muffel bis max. 400°C → 50 Min. halten.

⇒ 6er Muffel bis max. 300°C → 75 Min. halten, dann Endtemperatur → 40 Min. halten

⇒ 9er Muffel bis max. 200°C → 60 Min. halten, dann auf 300°C → 60 Min. halten, dann Endtemperatur → 50 Min. halten

Vorwärmen konventionell Gussmuffeln oder direkt bei 300°C

Muffelgröße	1 x	3 x	6 x	9 x
Steigzeit	6° - 9° C pro Minute (im kalten Ofen beginnend)			
1. Haltezeit 300°C	40 Min.	60 Min.	75 Min.	je 60 Min./200°C u. 300°C
Endtemperatur 680° - 1000°C	20 Min.	30 Min.	40 Min.	50 Min.

Bei vollem Ofen sollten die Haltezeiten um 10 Minuten verlängert werden.

Besonderheiten und Tipps

Gießen der Muffel ist nicht möglich (Gießgerät defekt, kein Metall o.ä.): Ist der Guss innerhalb der nächsten 3 Stunden möglich, halten Sie die Muffel weiter auf Endtemperatur. Ist das nicht der Fall, dann schalten Sie den Ofen sofort aus und lassen die Muffel im Ofen abkühlen. Muffel nicht aus dem heißen Ofen nehmen → Muffelrisse! Muffel trocken lagern und wieder wie normal Vorwärmen und Gießen. Auf keinen Fall Muffel vorher wässern!

T. Weber Dental Manufaktur & Co.
Kreuzlingerstrasse 5
CH-8574 Lengwil
Telefon +41 (0)71 688 83 05
Telefax +41 (0)71 688 83 07
www.weber-dental-manufaktur.ch
info@weber-dental-manufaktur.ch



PrimaVest® - CLASSIC

Phosphatgebundene Einbettmasse für
Presskeramik und Gusstechnik

V 3.1 a
110/220 g
ab Charge 06.26

Anwendungsbereiche: Alle Presskeramiken, insbesondere Lithium-Disilikat (e.max*). Im Gussbereich Kronen, Brücken, Inlays, Teleskope, Konuskronen, Steg, Riegel von Gold bis NEM-Legierungen.

Muffelsysteme: Muffelringlose Einbettung ist ebenfalls möglich, aber nur Silikonringe vom gleichen Hersteller einsetzen, ansonsten sind unterschiedliche Expansionswerte möglich. Verwenden Sie nur Muffelsysteme, die die Abbindeexpansion der Einbettmasse ermöglichen. Nach unserer Erfahrung erzielen Sie mit Metallringen und Vlies die besten und gleichbleibendsten Passungen. 1 mm dickes mineralisches Vlies verwenden. Bei Muffelgröße 6 + 9 zwei Vlieseinlagen einlegen. Vlies nicht wässern! Verwenden Sie keine 1er Muffeln! → engere Kronen-Passung! Vorsicht beim Einsprühen der Sockelformer/Ringe mit Trennmitteln → Unverträglichkeit.

CAD/CAM: Bei gefrästen CAD/CAM Kunststoffteilen ist nur eine rein konventionelle Vorwärmung möglich. Bei CAD/CAM Wachsteilen entweder konventionelle Vorwärmung oder Soft-Speedvorwärmung bis max. 400°C aufsetzen, mind. 50 Minuten halten, dann auf Endtemperatur vorwärmen.

Lager- und Verarbeitungstemperatur: Idealerweise 22-23°C. Verarbeitbar im Bereich von 21-24°C. Nicht unter 20°C verarbeiten! → schlechtere Gussflächen und Einbettmasse härtet nicht richtig aus! Die Temperatur des Einbettmassepulvers, der Flüssigkeiten und des Anmischbechers beeinflusst die Verarbeitungszeit und die Abbindeexpansion der Einbettmasse. Niedrigere Temperaturen unter 21°C = engere Passung durch geringere Abbindeexpansion. Ist dies der Fall, ist eine Erhöhung des Konzentratanteils um 1 – 2 ml (bei Tele 2 ml) pro 1°C zur Korrektur notwendig sowie eine längere Rührzeit von ca. 30 Sekunden. Im umgekehrten Fall bei höheren Temperaturen von über 23°C = weitere Passung durch höhere Abbindeexpansion. Zur Korrektur bedarf es pro 1°C ca. 1 ml weniger Konzentrat sowie eine um ca. 30 Sek. verkürzte Rührzeit. Bei Konzentratanteil von über 60% bedarf es einer grösseren Korrektur bei Temperaturschwankungen, da die Expansionskurve flacher wird. Für konstante, reproduzierbare Passungen ist eine gleichbleibende Verarbeitungstemperatur entscheidend. Das Anmischkonzentrat ist frostempfindlich. Vorrat an Anmischkonzentrat lichtgeschützt aufbewahren!

Wachse: Verwenden Sie nach Möglichkeit organische Modellierwachse in Verbindung mit Modellierkunststoff und Presskeramik. Manche anorganische Wachse führen zu schlechteren Innenflächen der Gussobjekte mit Modellierkunststoff.

Anmischen: Gewünschte Konzentratmenge im Messzylinder mit dem demin. Wasser genau abmessen, gut vermischen und vollständig in den Anmischbecher geben. Verwenden Sie für Phosphateinbettmassen einen eigenen, gipsfreien und sauberen Anmischbecher. Diesen Becher auf elektronische Waage stellen. Tara drücken, Pulvermenge auf das Gramm genau zugeben, **gut durchspateln und sofort unter Vakuum mischen**, dann einbetten.

Mischzeit: 2,5 - 3 Minuten unter Vakuum mischen bei 22°C - 23°C Verarbeitungstemperatur und einer möglichst hohen Rührgeschwindigkeit von mind. 400 Umdrehungen/Minute, besser 450 U/Min. oder höher. Wichtig für beste Gussflächen! **Beste und konstante Ergebnisse erreichen Sie bei 22 - 23 °C gleichmäßiger Lagertemperatur von Pulver und Flüssigkeiten.** Bei hohem Konzentratanteil (für NEM-Güsse) bindet die Einbettmasse etwas schneller ab, daher die Rührzeit ggfs. um 30 Sek. verkürzen.

Einfüllen: Vibrator auf niedrigste Stufe stellen und Muffelring mit Einbettmasse auffüllen. Kein weiteres Nachrütteln!

Verarbeitungsbreite: Bei 22°C ca. 6 Minuten.

Druckeinbettung: Möglich, aber nur bei reinen Wachsmodellationen ist die Expansion gleich. Wir empfehlen drucklose Einbettung.

Aushärtezeit: mindestens 25 Minuten. Die Muffel an erschütterungsfreien Platz stellen und während der Aushärtezeit nicht berühren, umstellen o.ä.

Muffel entformen und aufstellen: Muffelformer und gegebenenfalls Silikonring erst nach der gesamten Aushärtezeit entfernen! Muffelformer mit leichter Drehbewegung abziehen. nicht mit Wasser in Berührung bringen!

Vorwärmen: **Siehe Rückseite!** Muffel unbedingt mit dem Grußtrichter nach unten auf die geriffelte Bodenplatte des Ofens stellen. Keinen direkten Kontakt zur Ofenwand.

Sonstiges: Für den Anguss von Metallteilen wichtig: Einbettmasse enthält keine Chloride!

Sicherheitshinweise: Einbettmassen enthalten Quarz. Das Entstehen von Staub vermeiden und Staub nicht einatmen! Staub nur feucht entfernen bzw. zugelassene Absaugung verwenden. Beim Vorwärmen entweicht Ammoniak, Ofengase ins Freie leiten. Ofentüre während des Vorwärmen nicht öffnen, die Wachse können unerwartet und mit Flammenbildung verbrennen. Insbesondere beim Speedguss Ofentüre die ersten 15 Minuten niemals öffnen.

* Amber® Press Master ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma HASS Corp., Gangwon-do, Südkorea

** Creation CP ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Creation Willi Geller International GmbH, A-Meiningen

*** Empress Esthetic ETC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan

Anmischwerte für die Presskeramik mit PrimaVest® – CLASSIC

Merke: 110g/220 g Pulver werden mit 23 ml/46 ml Flüssigkeit (Konzentrat Universal (klar) oder Universal PLUS /dem.Wasser) angerührt.

Über 22°C Raumtemperatur 2,5 Min., unter 22°C 3 Min. rühren!

Muffelgrösse →	110 g = 23 ml	220 g = 46 ml
↓ Presskeramik	2 – 3 fl. Inlays, Kronen, Veneers	2 – 3 fl. Inlays, Kronen, Veneers
Lithium-Disilikat (Amber®Press Master*)	5 (6) ml Konz. (klar)	10 (12) ml Konz. (klar)
Presstemperatur 860° – 940°C	18 (17) ml dem. Wasser	36 (34) ml dem. Wasser
Niedrigschmelzende Presskeramiken mit Presstemperatur bis 960°C	6 ml Konz. (klar)	12 ml Konz. (klar)
	17 ml dem. Wasser	34 ml dem. Wasser
Hochschmelzende Presskeramiken mit Presstemperatur bis 1050°C (Creation CP**)	8 ml Konz. (klar)	16 ml Konz. (klar)
	15 ml dem. Wasser	30 ml dem. Wasser
Hochschmelzende Presskeramiken mit Presstemperatur bis 1080 °C (Empress Esthetic ETC***)	10 ml Konz. (klar)	20 ml Konz. (klar)
	13 ml dem. Wasser	26 ml dem. Wasser

Nur bei 1-flächigen zentralen Inlays den Konzentratanteil bei 110 g Muffeln um 2 ml, bei 220 g Muffeln um 4 ml reduzieren!

Anmischwerte für die Gusstechnik mit PrimaVest® – CLASSIC

Merke: 220 g Pulver werden mit 44 ml Flüssigkeit (Konzentrat Universal PLUS /dem. Wasser) angerührt. Alle Angaben für 3er Muffel mit 220 g Pulver und 22°C Verarbeitungstemperatur.

Die Expansionssteuerung erfolgt durch das Verhältnis von Anmischkonzentrat zu demineralisierten Wasser, mehr Konzentrat = höhere Expansion/weniger Konzentrat = geringere Expansion.

Bei Teleskopkronen in Kunststoff wurde Pattern Resin Modellierkunststoff verwendet. **Beste Gussflächen erhalten Sie hier bei Vorwärmung unmittelbar nach dem Einbetten!** Lichthärtende Modellierkunststoffe fallen zum Teil deutlich enger aus, d.h. Sie müssen mit 2 – 5 ml mehr Konzentrat einbetten! **Tele in NEM nur 41 ml Gesamtflüssigkeit!**

Objekte →	Wachskronen Stümpfe in Wachs getaucht (2 + 3fl. Inlay)	Teleskopkronen Parallele Sekundärteile in Kunststoff	Teleskopkronen Parallele Sekundärteile in Wachs	Konuskronen 6 Grad Sekundärteile in Kunststoff
Einbettungsart →	mit oder ohne Druck	ohne Druck	mit/ohne Druck	ohne Druck
↓ Legierungstyp				
Hochgoldhaltige Gelbgoldleg. (70-76% Au) Leichtreduzierte Gelbgoldleg. (55-65% Au)	11 ml Konz. 33 ml dem. Wasser	14 ml Konz. 30 ml dem. Wasser	8 ml Konz. 36 ml dem. Wasser	7 ml Konz. 37 ml dem. Wasser
Hochgoldhaltige silberfarbige Aufbrennleg. (70-80% Au) Hochgoldhaltige, gelbfarbige Aufbrennleg. (ca. 85% Au, 11% Pt) Reduzierte Aufbrennleg. (50-60% Au) Palladium-Basislegierung	14 ml Konz. 30 ml dem. Wasser	18 ml Konz. 26 ml dem. Wasser	11 ml Konz. 33 ml dem. Wasser	10 ml Konz. 34 ml dem. Wasser
NEM Legierung (Cr-Co / Cr-Ni Leg.)	18 ml Konz. 26 ml dem. Wasser oder alternativ: 14 ml Konz. (türkis) 30 ml dem. Wasser	nur 41 ml gesamt: 25 ml Konz. 16 ml dem. Wasser	14 ml Konz. 30 ml dem. Wasser	12 ml Konz. 32 ml dem. Wasser
NEM Legierung (Cr-Co mit 5-10% Wolfram)	19 ml Konz. 25 ml dem. Wasser oder alternativ: 15 ml Konz. (türkis) 29 ml dem. Wasser	nur 41 ml gesamt: 26 ml Konz. 15 ml dem. Wasser	15 ml Konz. 29 ml dem. Wasser	14 ml Konz. 30 ml dem. Wasser

